



Kvalitet beskrivelse af Træflagstænger.

- Beskrivelse:** Konisk drejet flagstænger med drejet top til knop, produceret i frisk rødgran.
- Trækvalitet:** Sunde friske knaster, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, op rift omkring knaster er ligeledes tilladt. Overfladen skal være glat og ensartet behandlet. Revner og sprækker i overfladen er tilladt. Store revner kan være fuget med elastisk fugemasse. Fugemassen kan udvide og trække sig ind, alt efter om det er tørt eller fugtigt vejr.
- Tolerancer:** Længde +/- 25 mm.
Diameter +/- 2 mm.
Toppen faset så den passer til knopperne.
- Dokument:** Alle flagstænger påføres længde i bunden af flagstang.
- Behandling:** Oversprøjtes med grundingsolie indeholdende dobbelt fungicider.
- Pakning:** I trækasser, eller stykvis fra tørrelade.
- Vedligeholdelse:** Flagstænger i træ er et naturprodukt og der kan derfor forekomme revner eller ugelmassigheder på stangen.

Alle træstænger skal endvidere vedligeholdes mindst hvert andet år.

Behandles mod råd- og skimmel med hvid træolie. Males 2 gange med hvid maling.
- Produktinfo til maling:** Acrylbaseret på vandbasis, Ral farve 9010
- Råd:** Dano Mast anbefaler spændebeslag på træflagstænger. Der frarådes at bore huller i træflagstænger til beslag med brædebolt, da det kan medføre råd.

Længde	Diameter bund	Diameter top	Indfræsning	Vægt
4 Meter	75 mm.	60 mm.	46 mm.	8-12
5 Meter	88 mm.	60 mm.	46 mm.	10-15
6 Meter	96 mm.	66 mm.	46 mm.	15-20
7 Meter	100 mm.	66 mm.	46 mm.	18-25
8 Meter	110 mm.	70 mm.	46 mm.	22-32
9 Meter	115 mm.	70 mm.	46 mm.	28-40
10 Meter	120 mm.	75 mm.	46 mm.	30-45
11 Meter	125 mm.	75 mm.	46 mm.	40-55
12 Meter	135 mm.	75 mm.	46 mm.	45-60
13 Meter	140 mm.	75 mm.	46 mm.	60-80
14 Meter	145 mm.	80 mm.	46 mm.	60-80

Hul diameter på træknopperne er 47 mm.